



PLUS ENDFEST

UNIWERSALNY, SILNY, DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY.



ZASTOSOWANIE

Pokrycie: 1 ml = około 10 cm² przy warstwie o grubości 1 mm

Sposób użycia:

Wyciśnij równą ilość dwóch składników i wymieszaj w załączonym pojemniku za pomocą syntetycznej szpatułki, do uzyskania jednolitego koloru. Mieszanina jest przydatna do użycia (w temp. pokojowej +20°C) przez ok. 1,5 h. Nałóż cienką warstwę kleju na jedną klejoną powierzchnię. Złącz klejone materiały i utrzymuj bez zmieniania pozycji przez 7 godz. Uważaj, aby nie poruszyć części przed utwardzeniem kleju. Żywica i utwardzacz nie mogą się stykać ze sobą.

Plamy/pozostałości: Natychmiast usuń mokre plamy ciepłą wodą i mydłem. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie.

Porada: Niektóre rodzaje syntetyków, np. polietylen i polipropylen, nie są możliwe do sklejania. Można to sprawdzić, dotykając końcem rozgrzanego miedzianego drutu do powierzchni plastiku. Czy pachnie woskiem? Jeśli tak, to tych plastików nie można skleić. Użyj taśmy klejącej, aby klejone części utrzymać na miejscu podczas utwardzania kleju.

Zwróć uwagę na: Aby uzyskać optymalną wydajność, należy utworzyć większą ilość kleju i bardzo dobrze wymieszać. Czas utwardzania zależy od temperatury. Klej nie utwardza się poniżej + 5 °C.

OPIS PRODUKTU

Uniwersalny, silny, dwuskładnikowy klej epoksydowy.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Idealny do naprawy metalu, ceramiki, porcelany, kryształu, szkła, kości słoniowej, pereł, kamieni szlachetnych i różnych materiałów syntetycznych (poliester, bakelit, laminat, sztywny polistyren i szkło akrylowe (Perspex®)).

Nieodpowiednie dla Polietylen (PE), polipropylen (PP), PTFE i kauczuk silikonowy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo mocny
- Odporny na temperatury od -30 °C do + 80 °C
- Wypełnianie
- Wodoodporny
- Odporny chemicznie
- Malowalny

PRZYGOTOWANIE

Warunki pracy: Stosować tylko w temperaturze od +5°C do +35°C.

Produkt utwardza się przez zmieszanie żywicy i utwardzacza.

Bezpieczeństwo użytkowania: Najlepiej nosić rękawice.

Wymagania powierzchni: Klejone powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone i bez kurzu.

Przygotowanie powierzchni: Klejone części odtłuścić acetonem.

Gładkie powierzchnie zmatowić (papierem ściernym)

Narzędzia: Wymieszaj składniki w pojemniczku za pomocą szpatułki - znajdujących się w środku opakowania.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.



PLUS ENDFEST

UNIWERSALNY, SILNY, DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Technika klejenia:	Nakładanie jednostronne
Baza chemiczna:	Żywice epoksydowe
Odporność na chemikalia:	Water, oil, grease, solvents, diluted acids and alkalis
Kolor:	Opaque, honey coloured
Konsystencja:	Płynny
Gęstość ca.:	1,15 g/cm ³
Zdolność wypełniania:	Bardzo dobra
Ostateczna siła wiązania (Aluminium):	19 N/mm ²
Ostateczna siła wiązania po:	24 godziny
Czas pracy z klejem:	6 godziny
Minimalna temperatura aplikacji:	5 °C
Minimalna odporność na temperaturę:	-40 °C
Maksymalna odporność na temperaturę:	100 °C
Odporność na wilgoc:	Dobra
Proporcja mieszanki:	1:1
Malowalność:	Tak
Żywotność:	90 min
Bez rozpuszczalników:	Tak
odporność na promienie UV:	Bardzo dobra
Lepkość:	Średnia lepkość
Lepkość ca.:	35000 mPa·s
Wodoodporność:	Dobra

WARUNKI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym, suchym, zabezpieczonym przed mrozem i szczelnie zamkniętym miejscu.

Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.