

UHU® JELEŃ

SPECJALNY KLEJ DO MONTAŻU MAŁYCH CZĘŚCI W MODELARSTWIE



OPIS PRODUKTU

Krystalicznie czysty, szybko wiążący specjalny klej do montażu małych części w modelarstwie, rzemiośle i do ogólnego użytku w domu. Szczególnie odpowiedni do drewna balsowego i materiałów drewnianych. Tworzy twardą powłokę, dlatego nadaje się również do wzmacniania i wzmacniania słabych miejsc oraz do usztywniania powierzchni wielu rodzajów materiałów.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Nadaje się do drewna balsowego, materiałów drewnopochodnych, metalu i wielu rodzajów plastiku. Do budowy modeli. Nie nadaje się do Styrofoam®, PE, PP, PA, POM, PTFE, silikonu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Krystalicznie czysty
- Do montażu małych części w modelarstwie, rzemiośle i do ogólnego użytku domowego
- Szczególnie nadaje się do drewna balsowego i materiałów drewnianych
- Tworzy twardą powłokę, nadającą się do wzmacniania słabych miejsc

PRZYGOTOWANIE

Bezpieczeństwo osobiste: Klej zawiera lotne, wysoce łatwopalne rozpuszczalniki. Dlatego należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania i przechowywania. Podczas klejenia należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Wymagania dotyczące powierzchni: Powierzchnia musi być sucha, czysta, wolna od kurzu i tłuszczu.

APLIKACJA

Sposób użycia:

Nałóż cienką warstwę na jedną stronę. Natychmiast umieść części razem i przytrzymaj na miejscu. W przypadku twardych, zamkniętych powierzchni nałóż cienką warstwę na obie strony, pozwól klejowi wyschnąć, a następnie ponownie nałóż na jedną stronę, umieść części razem i przytrzymaj na miejscu. **Plamy/ pozostałości:** Usuń świeże plamy kleju tak szybko, jak to możliwe. Utwardzone pozostałości kleju można usunąć tylko mechanicznie.

DANE TECHNICZNE

Podstawa chemiczna:	Azotan celulozy
Odporność na chemikalia:	Woda, olej, smar, rozcieńczone kwasy i zasady
Kolor:	Przezroczysty
Konsystencja:	Średnia lepkość
Gęstość ok.:	0,94 g/cm ³
Końcowa wytrzymałość wiązania:	7-8 N/mm ² (drewno bukowe)
Ostateczna wytrzymałość wiązania po:	24 godziny
Minimalna aplikacja temperatura:	10 °C
Minimalna temperatura opór:	-30 °C
Maksymalna temperatura opór:	90 °C
Odporność na wilgoć:	Dobry
Materia stała w przybliżeniu:	30%
Rozpuszczalnik:	Mieszanina estrów i alkoholi o niskiej temperaturze wrzenia
Przezroczysty:	Tak
Lepkość:	Płyn
Lepkość ok.:	9000 mPa·s
Wodoodporność:	Bardzo dobry

WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE

Wyschnięty klej jest obojętny, całkowicie neutralny i fizjologicznie bezpieczny.

ROZMIARY OPAKOWAŃ

35g, 125g

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem.

Nasze porady opierają się na rozległych badaniach i doświadczeniu praktycznym. Jednakże, biorąc pod uwagę dużą różnorodność materiałów i warunki, w których nasze produkty są stosowane, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki i/lub jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak nasz Dział Serwisowy jest zawsze do Państwa dyspozycji w celu udzielenia wszelkich potrzebnych porad.